



Techninis duomenų lapas

BW 10610

Aprašymas: BW 10610 yra 100% augalinės kilmės vaškas. Tinkamas gaminti užpilamas ir arbatines (t-light) kreminės spalvos žvakes.

Pakuotė: BW 10610 supakuotas į 20kg kartonines dėzes.

Specifikacijos:

Techniniai parametrai, vienetai	Standartas	Vertės
Lydimosi temperatūra, °C	AOCS Cc 3-25	45 – 50
Laisvosios riebalų rūgštys, % (palmitino r.)	AOCS Ca 5a-40	0.20 max
Spalva (5.25" Lovibond Cell)	AOCS Cc 13e-92	3.0R max
Drėgmė ir priemaišos, %	AOCS Ca 2b-38	0.15 max

Galiojimo laikas: BW 10510 galiojimo laikas yra 6 mėnesiai, kai sandėliuojamas vėsioje, sausoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Rekomenduojami mišiniai su 50% hidrorafinuotu parafinu. Įdėję į mišinį 3-5% mikrokristalinio vaško pagerinsite vaško sukibimą su stiklu bei kvapo išsaugojimą. Vašką lydykite kiek įmanoma arčiau lydymosi temperatūros. Į formą išlydytą vašką pilkite apie 65°C temperatūros. Leiskite atvėsti kambario temperatūroje, kad išgautumėte gražų žvakės paviršių. Nekaitinkite vaško didesnėje nei 80°C. Prieš pilant, sumaišykite palmių vaško ir parafino mišinį, kad užtikrintumėte jo homogeniškumą.

Parafino žvakėse naudojamos dagtys, dažai ir kvapai gali sudaryti kitokį efektą nei naudojant mišiniuose su palmių vaškais. Kreipkitės patarimo į žvakių priedų tiekėjus, kad išgautumėte tobulo žvakės formulę.