



Techninis duomenų lapas

BW 701

Aprašymas: BW 701 yra 100% augalinės kilmės vaškas. Tinkamas gaminti laisvai stovinčias baltos spalvos liejamas žvakes bei presuotas arbatines (t-light) žvakes.

Pakuotė: BW 701 supakuotas į 25kg PP/popieriaus maišus.

Specifikacijos:

Techniniai parametrai, vienetai	Standartas	Vertės
Lydimosi temperatūra, °C	AOCS Cc 3-25	53 – 60
Rūgščių kiekis, mg KOH/g	AOCS Te 5a-40	209 – 214
Spalva (5.25" Lovibond Cell)	AOCS Cc 13e-92	0.5R max
Drėgmė ir priemaišos, %	AOCS Ca 2b-38	0.25 max

Galiojimo laikas: BW 701 galiojimo laikas yra 12 mėnesių, kai sandėliuojamas vėsioje, sausoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Rekomenduojami mišiniai su 30% hidrorafinuotu parafinu. Vašką lydykite kiek įmanoma arčiau lydymosi temperatūros. Į formą išlydytą vašką pilkite apie 75°C temperatūros. Leiskite atvėsti kambario temperatūroje, kad išgautumėte gražų žvakės paviršių. Nekaitinkite vaško didesnėje nei 90°C laipsnių temperatūroje.

BW 701 taip pat tinkamas gaminti presuotas arbatines žvakes, rekomenduojamas mišinys su 30% hidrorafinuotu parafinu.

Venkite naudoti įrankius ar indus kuriuose yra vario.

Parafino žvakėse naudojamos dagtys, dažai ir kvapai gali sudaryti kitokį efektą nei naudojant mišiniuose su palmių vaškais. Kreipkitės patarimo į žvakių priedų tiekėjus, kad išgautumėte tobulo žvakės formulę.