



Techninis duomenų lapas

BW 703

Aprašymas: BW 703 yra 100% augalinės kilmės vaškas. Tinkamas gaminti laisvai stovinčias baltos spalvos liejamas žvakes.

Pakuotė: BW 703 supakuotas į 25kg PP/popieriaus maišus.

Specifikacijos:

Techniniai parametrai, vienetai	Standartas	Vertės
Lydimosi temperatūra, °C	AOCS Cc 3-25	55 – 60
Rūgščių kiekis, mg KOH/g	AOCS Te 5a-40	200 – 213
Spalva (5.25" Lovibond Cell)	AOCS Cc 13e-92	1.0R max
Drėgmė ir priemaišos, %	AOCS Ca 2b-38	0.25 max

Galiojimo laikas: BW 703 galiojimo laikas yra 12 mėnesių, kai sandėliuojamas vėsioje, sausoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Rekomenduojami mišiniai su 60% hidrorafinuotu parafinu. Vašką lydykite kiek įmanoma arčiau lydymosi temperatūros. Į formą išlydytą vašką pilkite apie 75°C temperatūros. Leiskite atvėsti kambario temperatūroje, kad išgautumėte gražų žvakės paviršių. Nekaitinkite vaško didesnėje nei 80°C laipsnių temperatūroje.

BW 703 taip pat tinkamas gaminti presuotas arbatines žvakes, rekomenduojamas mišinys su 30% hidrorafinuotu parafinu.

Venkite naudoti įrankius ar indus kuriuose yra vario.

Parafino žvakėse naudojamos dagtys, dažai ir kvapai gali sudaryti kitokį efektą nei naudojant mišiniuose su palmių vaškais. Kreipkitės patarimo į žvakių priedų tiekėjus, kad išgautumėte tobulo žvakės formulę.