



## Techninis duomenų lapas

### BW 77

**Aprašymas:** BW 77 yra 100% augalinės kilmės vaškas. Tinkamas gaminti laisvai stovinčias kreminės spalvos žvakes.

**Pakuotė:** BW 77 supakuotas į 25kg PP/popieriaus maišus.

#### Specifikacijos:

Techniniai parametrai, vienetai	Standartas	Vertės
Lydimosi temperatūra, °C	AOCS Cc 3-25	58 min
Laisvosios riebalų rūgštys, % (palmitino r.)	AOCS Ca 5a-40	0.20 max
Spalva (5.25" Lovibond Cell)	AOCS Cc 13e-92	2.0R max
Drėgmė ir priemaišos, %	AOCS Ca 2b-38	0.15 max

**Galiojimo laikas:** BW 77 galiojimo laikas yra 6 mėnesiai, kai sandėliuojamas vėsioje, sausoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Rekomenduojami mišiniai su 40% hidrorafinuotu parafinu. Vašką lydykite kiek įmanoma arčiau lydymosi temperatūros. Į formą išlydytą vašką pilkite apie 70°C temperatūros. Leiskite atvėsti kambario temperatūroje, kad išgautumėte gražų žvakės paviršių.

BW 77 taip pat tinkamas presuotoms žvakėms.

Parafino žvakėse naudojamos dagtys, dažai ir kvapai gali sudaryti kitokį efektą nei naudojant mišiniuose su palmių vaškais. Kreipkitės patarimo į žvakių priedų tiekėjus, kad išgautumėte tobulo žvakės formulę.