



Techninis duomenų lapas

BWC 07

Aprašymas: BWC 07 yra 100% augalinės kilmės vaškas. Tinkamas gaminti dekoratyvines laisvai stovinčias žvakes su “šerkšno“ efektu.

Pakuotė: BWC 07 supakuotas į 25kg PP/popieriaus maišus.

Specifikacijos:

Techniniai parametrai, vienetai	Standartas	Vertės
Lydimosi temperatūra, °C	AOCS Cc 3-25	60 – 66
Rūgščių kiekis, mg KOH/g	AOCS Te 5a-40	165 - 185
Spalva (5.25" Lovibond Cell)	AOCS Cc 13e-92	2.5R max
Drėgmė ir priemaišos, %	AOCS Ca 2b-38	0.25 max

Galiojimo laikas: BWC 07 galiojimo laikas yra 12 mėnesių, kai sandėliuojamas vėsioje, sausoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių.

Žvakes rekomenduojama gaminti iš 100% šio vaško, nemaišant jo su hidrorafinuotu parafinu. Labai tamsių spalvų dažai ar pigmentai gali sumažinti šerkšno efektą. Vašką lydykite kiek įmanoma arčiau lydymosi temperatūros. Į formą išlydytą vašką pilkite apie 85°C temperatūros. Leiskite atvėsti kambario temperatūroje, kad išgautumėte gražų žvakės paviršių. Nekaitinkite vaško didesnėje nei 90°C laipsnių temperatūroje.

Venkite naudoti įrankius ar indus kuriuose yra vario.

Parafino žvakėse naudojamos dagtys, dažai ir kvapai gali sudaryti kitokį efektą nei naudojant mišiniuose su palmių vaškais. Kreipkitės patarimo į žvakių priedų tiekėjus, kad išgautumėte tobulos žvakės formulę.